



# K 11

**CEMENTBASERET VANDTÆT  
SLÆMMING TIL ALLE TYPER  
MUR OG BETON-  
KONSTRUKTIONER**

## Beskrivelse

HEY'DI K11 er en cementbaseret overfladebehandling til alle type mur- og betonkonstruktioner.  
HEY'DI K11 giver en vandtæt og diffusionsåben overflade.

## Anvendelsesområder

Grundmur i beton, lette klinker (Leca) og betonblokke, kælderrum, tanke, cisterner, bassiner, damanlæg m.m.  
Beskyttelse af mur over jorden mod fugtighed og slagregn.  
Laveste anvendelsestemperatur +5°C.

## Forarbejde

Overfladen må være fri for løse partikler, støv, fedt m.m.

Glatte puds- og betonoverflader bør først grundes med Hey'di KZ mørteletsætning - se blandetabel på Hey'di KZ kanden "Grunning". Alternativt kan Hey'di KZ tilsættes blandevandet til Hey'di K11, i forholdet 1 del Hey'di KZ til 3-5 dele vand. Det skal forvandes før hver påføring, men undgå vandfilm. Svage, sugende overflader må primes med Hey'di KZ blandet med vand i forholdet 1:1.

## Blanding/anvendelse

Hey'di K11 blandes med rent vand, som hældes først i blandekarret. Anvend mellem 1,5 og 2 liter vand til 5 kilo Hey'di K11. Små mængder kan håndudrøres, til større mængder skal der anvendes boremaskine med piskeris eller universalmixer.

Efter blanding bør massen stå nogle minutter, før den røres op på igen og eventuelt justeres med mere vand. Påføring foretages med slæmmekost i et eller flere lag. Næste lag foretages når foregående er afbundet, som regel dagen efter eller senere. Hey'di K11-blandingen skal være let at påføre, men skal ikke løbe. Hey'di K11 styrkner som andre cementprodukter, følgelig må blandet masse anvendes fortløbende. Undgå at påføre Hey'di K11 på varm mur eller i stærkt solskin.

## HEY'DI K11 på grundmurblokke

Før Hey'di K11 kan påføres grundmuren må fugerne fyldes med cementmørtel og eventuelt slæmmes med cementmørtel (murcement eller færdigmørtel). To eller flere lag Hey'di K11 påføres når pudslaget er afbundet. Der skal forvandes for hvert lag.

## Hey'di K11 i bassin, brønde etc.

Revner og fuger fyldes med cementmørtel tilsat Hey'di KZ- før minimum 3 lag HEY'DI K11 påføres.

Tilsæt Hey'di KZ i blandevandet til HEY'DI K11 i alle lag.

Forhold Hey'di KZ : Vand - 1 : 3-5. HEY'DI K11 er godkendt af SIFF (Statens Institutt for Folkehelse) i forbindelse med drikkevand.

## Forbrug

1 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. lag.

(Forbrug Hey'di KZ - ca. 1,5 kilo pr. 25 kilo HEY'DI K11)

## Tørretid

1 -5 timer afhængig af temperatur og underlag.

## Lagring

Lagres tørt i indtil 2 år.

## Pakning

5 kg, 15 kg og 25 kg sække

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

**beton-apoteket**

HØRSKÆTTEN 10-12  
DK-2630 TAASTRUP  
DANMARK  
TELEFON (+45) 36 34 19 00  
TELEFAX (+45) 36 34 19 02  
[www.beton-apoteket.dk](http://www.beton-apoteket.dk)