

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE [WWW.HEYDI.NO](http://WWW.HEYDI.NO)



# HEY'DI EXPRESS BYGGSPARKEL

Sementbasert, spenningsfri, hurtigbindende byggsparkel som benyttes både inne og ute.  
1-50 mm lagtykkelse, tørr på 2 timer.

## Beskrivelse

Hey'di Express er en sementbasert, spenningsfri, hurtigbindende byggsparkel som benyttes både inne og ute. Hey'di Express kan legges ut i lag med tykkelse på 1 til 50 mm.

## Bruksområder

Hey'di Express benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser, støpeasfalt, sponplater m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Vanlige bruksområder er bygging av fall, helsparkling av gulv som umiddelbart skal belegges, reparasjon av sår og skader i betong og puss, oppretting av slitte trappetrinn m.m.

Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C. Dette gjelder også for underlaget.

## Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Tre og sponplater primes med uførtynnet Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer. Ved sparkling på glatte, ikke sugende underlag skal priming utføres som gysing. Hey'di Express blandes med en væskeblanding av 1 del Hey'di KZ:1 del vann og kosteres på underlaget noen timer før det sparkles. På utvendig sugende underlag, skal det forvannes før gysing. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som det sparkles er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget før Hey'di Express legges ut.

Forbruk primer: 1 liter dekker 8-12 m<sup>2</sup>.

## Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, ca. 1 liter vann til 5 kilo, eller 3-3,2 liter til 15 kilo Hey'di Express. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. Bruktid for utblandet masse er ca. 20 minutter. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

## Bruksmåte

Hey'di Express påføres med sparkel eller brett. Kan påføres i tykke lag uten at massen siger. Minimum lagtykkelse er 1 mm, der man ønsker å sparkle tykkere lag, over 50 mm, kan man iblande opptil 25 % tørket sand, kornstørrelse 0-4 mm. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20 °C) - Overdekking

Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke etervannes. Hey'di Express kan belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 45 minutter og belegges etter ca. 2 timer.

**NB!** Vær oppmerksom på at det er fuktighetsinnholdet i undergulvet som avgjør når belegg kan limes til Hey'di Express. På gulv kan Hey'di Express overmales med egnet gulvmaling som ferdig overflate.

## Forbruk

1,5 kilo Hey'di Express pr. mm beleggtykkelse pr. m<sup>2</sup>.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder etter produksjonsdato.

## Pakning

5 kilo pose og 15 kilo sekk.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... ca. 1 1/5 kg  
Materialforbruk: ..... 1,5 kg/l  
Utleggingstykkelse: ..... 1-50 mm  
Bruktid: ..... ca. 20 min  
Gangbar: ..... ca. 45 min  
Beleggbart: ..... 2 timer

## PRODUKTKODER

### Hey'di varenr:

5 kilo: ..... 243  
15 kilo: ..... 244

### GTIN nr:

5 kilo ..... 7054150002431  
15 kilo ..... 7054150002448

### Nobb nr:

5 kilo ..... 10577658  
15 kilo ..... 30160311

### Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 29.04.20



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.