

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI LETT REPP

Universal lettsparkel
For alle underlag innendørs og utendørs.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Lett Repp lettsparkel er en "alt-i-ett" reparasjons- og sparkelmasse som kan anvendes til svært mange formål. Hey'di Lett Repp er enkel å påføre, får god heft til underlaget og kan påføres i tykke lag uten at massen siger eller sprekker. Benyttes både inne og ute på alle underlag, mur, betong, tre, gips, -vegg - gulv - tak. Gir godt skrue- og spikerfeste. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss forfuktes, svake underlag primes med Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer blandet med vann i forholdet 1:3. Spon-plater og tre-underlag primes med ublandet Hey'di KZ for maksimal heft.

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandedekaret, ca. 4 liter til 10 kilo Hey'di Lett Repp. Utblanding foretas med drill med blandevisp eller for hånd. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. Ønskes stivere masse reduseres vannmengden. Brukstid utblandet masse er ca. 4 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Hey'di Lett Repp påføres

med sparkel, brett eller murskje. Penest resultat oppnås med stålsparkel. Kan påføres i både tynne lag f.eks. som skjøtesparkling, og i tykke lag, opptil 6-8 cm, uten at massen siger eller sprekker. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C)

Tørketid 2 mm lagtykkelse er ca. 2 timer, tykkere lag opp til ett døgn. Sliping foretas når massen er tørr.

Forbruk

Ca. 700 gram Hey'di Lett Repp pr. m² pr. mm lagtykkelse. 10 kilo utblandet masse gir ca. 14 liter volum.

Lagring

Lagres tørr. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

1 og 3,5 kilo pose, 10 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ca. 0,4 l/1 kg
Materialforbruk: 0,7 kg/l
Utleggingstykkelse: max. 80 mm
Brukstid: 4 timer

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1 kilo: 241
3,5 kilo: 2461
10 kilo: 248

GTIN nr:

1 kilo: 7054150002417
3,5 kilo: 7054150024617
10 kilo: 7054150002486

Nobb nr:

1 kilo: 41499930
3,5 kilo: 43195766
10 kilo: 26784694

Arbeidshygieneiske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 15.010.18



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.