



# HEY'DI FLYTSTØP FIN

Lettflydende støbemasse.  
Inde og ude.

## Beskrivelse

Hey'di Flytstøb Fin er en cementbaseret, plastforstærket, hurtighærdende støbemasse som benyttes til afretning og opretning inde og ude. Hey'di Flytstøb Fin kan lægges ud i lagtykkelser mellem 5 og 20 mm, og kan også benyttes til indstøbning af elektriske varmekabler og vandbåren varme.

## Brugsområdet

Hey'di Flytstøb Fin benyttes på underlag af beton, puds, keramiske fliser og andre mineralske underlag. Kan også benyttes i vandbelastede områder som balkoner, terrasser, vådrum m.m. Når Hey'di Flytstøb Fin lægges udendørs skal underlaget være frostbestandigt. Pigdækken e.l. kan skade overfladen. Udlægning kan også foretages med alm. spartelpumpe.

Anvendelsestemperatur bør ligge mellem +10 og +20 °C, laveste temperatur +6 °C. Dette gælder også underlaget.

## Forarbejde - Underlag

Overfladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Cementhud på overfladen skal fjernes mekanisk. Overfladefasthed i underlaget skal være mindst 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

**Indendørs:** Sugende underlag som beton og puds primes med Hey'di Spesialprimer eller Hey'di KZ i forholdet 1 del primer til 3 dele vand. Ikke sugende underlag som epoxy, fliser, linoleum o.l skal primingen udføres som gysing. 1:1 Hey'di KZ/vand blandes med Hey'di Flytstøb Fin til en vælling som påføres underlaget med en kost.

**Udendørs:** Sugende underlag forvandes og overfladen gyses som beskrevet ovenfor.

## Udblanding - Brugsmåde

Hæld først rent vand i blanderkarret, max. 4 liter til 25 kilo Hey'di Flytstøb Fin. Udblanding foretages med kraftig elektrisk blandebebor med visp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri letflydende masse. Brugstid udblandet masse er ca. 30 minutter. Hæld fra blanderkarret og fordel

massen i strenge fra korteste væg. Hver nye streng hældes lidt ind i den foregående, sådan at massen hele tiden flyder samme vej. Det er altid en fordel at lægge ud massen i jævn tykkelse. Undgå at spartle udendørs i direkte sollys og hvis det er meget træk i luften. Der Hey'di Flytstøb Fin legges ud med spartelpumpe skal der benyttes efterblander på enden af udlæggerslangen. I den kolde årstid bør sækkeene have tilnærmet rumtemperatur før brug.

## Efterbehandling

Overfladen kan pigruller for jævnest mulige overflade. Udendørs skal udlagt masse beskyttes med plastfolie både for at forhindre hurtig udtørring og som regnbeskyttelse i min. 1 døgn. Redskab rengøres med vand.

## Tørretid (ved 20 °C, 50 % RF)

Gangbar efter 2-3 timer, og kan tages i brug eller fliselægges efter ca. 5 timer. Skal overfladen påstryges membran, skal massen tørre i minimum 1 døgn. Eventuel gulvvarme skal være slået fra i god tid før Hey'di Flytstøb Fin lægges ud, og skal ikke slås på igen før mindst 7 dage efter udlægning. I forbindelse med nedfugtning af den hærdede overflade kan der ofte ses mikroridser over hele eller dele af gulvet. Disse ridser er normale og har ingen betydning for massens tæthed og holdbarhed. Hvis man lægger Hey'di Flytstøb Fin ud i temperaturer under den anbefalede minimumstemperatur, vil tørretiden forlænges betydeligt.

## Forbrug

25 kilo Hey'di Flytstøb Fin giver ca. 14 liter masse.

## Lagring

Lagres tørt. Bedste brugsegenskaber inden 9 mdr. fra produktionsdato.

## Pakning

25 kilo sæk.



## TEKNISKE DATA

Vandtilsætning: .....	4 l/25 kg
Materialeforbrug: .....	1,8 kg/l
Største kornstørrelse: .....	1 mm
Udlægningstykkelse: .....	5-20 mm
Trykfasthed, 28 døgn: .....	> 40 MPa
Bøjestrækfasthed, 28 døgn: .....	> 8 MPa
Frit svind, 28 døgn: .....	< 0,05 %
Hæfte til primet beton: .....	> 1,5 MPa
Brugstid: .....	ca. 30 min
Gangbar: .....	2-3 timer
Fliselægning: .....	5 timer
Belægbar: .....	1 døgn

## PRODUKTKODER

Hey'di varen: .....	236
GTIN: .....	7054150002363
Nobbnnummer: .....	41162918

## Arbejdshygiene forhold/Værnetiltag

Produktet indeholder cement som blandet med vand virker aggressivt på hud og på slimhinder i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselstekst på pakningen, før arbejdet igangsættes.

Revisionsdato: 04.02.13



## HEY'DI QR KODE

Brug internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.